

EPOXY PRIMER

Type

Opløsningsmiddelfri 2-komponent klar epoxy-primer.

Anvendelsesområde

Bruges til belægninger på betongulve samt reparation af revner, huller o.l. i betongulve, murværk, puds m.m. Anbefales i landbruget til spaltegulve, stier, omkring foderbord, under drikkeventiler, siloer, malkeum, gangarealer mm.

Brugsanvisning

Blandingsforhold

65 vægtdele Komp. A og 35 vægtdele Komp. B. Tørstof: 100 %. Åbningstid/potlife: Ca. 35 minutter ved +15°C.

Min. gultemp.: +10°C. Hærdetid efter sidste behandling: mindst 24 timer inden ibrugtagning. Hærdet gulvet ved under +15°C er hærdetiden mindst 48 timer. Fuldstyrke opnås efter 5-7 døgn.

Forbehandling

Nye betongulve skal være helt tørre og frie for snavs, olie o.l. Betonen bør altid testes for restfugt v.h.j.a. plastfolie. Overfladen højtrykspules og påføres ALKA CIP fortyndet 1:5 med vand. Efter 15-30 minutter højtrykspules overfladen og skylles grundigt. Gentag evt. behandlingen. Når overfladen er tør fjernes evt slamlag og løstsiddende beton med karborundumsliber, fræsning, syrevask, sandblæsning e.l. Herefter støvsuges omhyggeligt.

Selvudjævnende belægning

Bland først EPOXY PRIMER Komponent A og B. Tilsæt herefter ca. 1,7 vægtdele FLOW FILLER til 1 vægtdele EPOXY PRIMER. Forbrug: ca. 1 kg pr. m².

Reparationsmasse

Tilsæt ca. 5-6 vægtdele REP FILLER til 1 vægtdele EPOXY PRIMER. Dette giver ca. 3 liter reparationsmasse svarende til 3 mm/m². Der skal grundes med EPOXY PRIMER inden påføring af reparationsmassen. Reparationsmassen påføres herefter den våde grunder. Efter ca. 2 timer påføres reparationsmassen et lag EPOXY PRIMER.

Skridsikker overflade

Drys GRIP i den våde pålagte EPOXY PRIMER med FLOW FILLER. Forbrug ca. 2-3 kg GRIP/m².



EGENSKABER

- Ekstrem god vedhæftningsevne på beton, puds, jern, stål, træ og keramiske materialer.
- Giver en meget rengøringsvenlig overflade og en ekstrem god slidstyrke og kemikaliebestandighed.
- Er bl.a. resistent overfor syreholdigt foder, valle, mælk, 1% myre-, mælke- eller eddikesyre.

PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 19.09.14

Prod. nr. 51905

NB. Se også separat brugervejledning.



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 hovåsTlf +46 31 700 17
80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se