

## MicroMax NS Ærmer – EMN024

Beskyttelsesærmer med elastiske ender, 45 cm lange.

55gsm mikroporøst filmlamineret stof. Syet søm.

100 par pr kasse



EN ISO 13034:2005+A1:2009 Type 6B[PB]

EN 14126:2003 Beskyttelse mod smitsomme stoffer

EN 1149-5:2008 Elektrostatiske egenskaber (antistatisk)



| Fysiske egenskaber  |                  |                         |                    |
|---------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Test                | Standard         | Resultat                | Præstationsklasse* |
| Slidstyrke          | EN530            | >100 <500 cyklusser     | Klasse 2           |
| Fleksibel revnetest | ISO7854 metode B | >15000 <40000 cyklusser | Klasse 4           |
| Rivemodstand        | ENISO9073-4      | MD 53N / CD 30N         | Klasse 3/2         |
| Trækstyrke          | ENISO13934-1     | MD 82N / CD 49N         | Klasse 2/1         |
| Punkteringsmodstand | EN863            | 8N                      | Klasse 1           |
| Sømstyrke           | ENISO13934-2     | 89N                     | Klasse 3           |

\* Som defineret i EN14325:2004

| ISO6530 Kemisk gennemtrængning og afvisningsevne |                           |          |                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------|
| Kemikalie                                        | Penetration / frastødende | Resultat | Præstationsklasse ** |
| Svovlsyre 30%                                    | Penetration               | 0%       | Klasse 3 of 3        |
|                                                  | Frastødende               | 97.1%    | Klasse 3 of 3        |
| Natriumhydroxid 10%                              | Penetration               | 0%       | Klasse 3 of 3        |
|                                                  | Frastødende               | 97.3%    | Klasse 3 of 3        |

\*\* Som defineret i EN14325:2018

| ASTMF903 Kemisk gennemtrængningsmodstand |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Diazinon (Round Up)                      | Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed) |
| Natriumhypochlorit 10-15%                | Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed) |
| Natriumhydroxid 50%                      | Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed) |
| Isocyanat baseret maling                 | Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed) |
| Husholdnings blegemiddel                 | Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed) |
| 40w motor olie                           | Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed) |

| EN14126 Ydeevnekrav og testmetoder for beskyttelsesbeklædning mod smitsomme stoffer                                |          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Test                                                                                                               | Standard | Præstationsklasse ** |
| Bestemmelse af modstandsdygtighed af beskyttende beklædningsmaterialer mod gennemtrængning af blodbårne patogener. | ISO16604 | Klasse 6 of 6        |
| Modstandsdygtighed over for våd bakteriegennemtrængning                                                            | ISO22610 | Klasse 6 of 6        |
| Modstandsdygtighed over for biologisk forurenede aerosoler                                                         | ISO22611 | Klasse 3 of 3        |
| Modstandsdygtighed over for tør mikrobiel penetration                                                              | ISO22612 | Klasse 3 of 3        |

\*\* Som defineret i EN14126:2003

**INDUSTRIAL PPE**  
**CHEMICAL, FIRE AND**  
**CRITICAL HEALTH ENVIRONMENTS**



A Division of Lakeland Industries Inc, Decatur, AL, USA  
Lakeland Industries Europe Ltd. Registered in England No 4500660

Lakeland Industries Europe Ltd  
Unit 9-10  
Jet Park, Jet Park Way  
244 Main Road  
Newport, East Yorkshire HU15 2JU  
United Kingdom

+44 1430 478140  
Fax: +44 1430 478144

[sales-europe@lakeland.com](mailto:sales-europe@lakeland.com)  
[www.lakeland.com](http://www.lakeland.com)